BLOQUE TRADICIONAL N°4

FICHA TÉCNICA / BLOQUE TRADICIONAL N°4



DIMENSIONES	MIN	NOMINAL	MAX	NORMA
Largo (Cms)	32,34	33	33,66	NTC - 4205 - 2 Contracción permitida +0 - 2%-
Altura (Cms)	22,54	23	23,46	
Ancho (Cms)	9,8	10	10,2	
Peso (Kg)	5,39	5,5	5,61	
Rendimiento (Und/M2)	13 Unds / M2			
Clasificación	Muros exterior y/o colindande			NTC - 4205
Usos	Und Mamposteria no Estructural Perforación			
Resistencia a la compresión	Clase I	5,0 Mpa		NTC - 4205
Absorción máxima		12%		
Norma aplicada	CUMPLE CON LA NORMA ICONTEC NTC 4205			
Color	**Salmón**		Presenta una pequeña variación en los tonos por la naturaleza de nuestra arcilla.	

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe descargarse sobre una superficie nivelada y estable, asegurando su correcta sujeción para garantizar un apilamiento seguro y vertical, evitando así posibles colapsos. Se recomienda, siempre que sea posible, almacenar sobre estibas, ya que ofrecen mayor protección contra agentes externos que puedan afectar la calidad del producto. Asimismo, debe mantenerse resguardado de la lluvia y la humedad, evitando su exposición prolongada a la intemperie para prevenir saturaciones o deterioro.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

El producto debe utilizarse conforme a lo establecido en la Norma Sismo Resistente NSR-10, especialmente lo indicado en el Capítulo D, correspondiente a sistemas de mampostería. Está diseñado para integrarse eficientemente en sistemas de construcción con coordinación modular, garantizando una instalación precisa y funcional. Su instalación debe ser realizada por personal calificado, con formación o experiencia en mampostería, a fin de asegurar una manipulación e instalación correctas del producto.

Ladrillera Gredos SAS
NIT - 832.002.461-1
Celular / 320- 4776002
E-Mail: Contacto@ladrilleragredos.com
E-mail: Gerentecomercial@ladrilleragredos.com